



KX CONCEPT

Votre partenaire Sécurité KX CONCEPT Tel : 04 27 50 11 20 / Mail : info@kxconcept.com

FICHE TECHNIQUE ANTIDERAPANT 2F ECRU 270 g/m²

Tests	Unités	Valeur Moyenne	Tolérances	Normes
Grammage	g / m ²	270	+/- 20	ISO 536
Epaisseur	µm	320	+/- 20	ISO 534
Indice d'éclatement	kPa.m ² /g	2	Valeur indicative	ISO 2758
Longueur de Rupture (SM) (ST)	m	4700 2400	Valeur indicative	ISO 1924-2
Allongement (SM) (ST)	%	2.0 3.2	Valeur indicative	ISO 1924-2
COBB 60	g/m ²	11	Valeur indicative	ISO 535
Coefficient de frottement statique (*)	°	45	Mini 40	NF Q 03.083

(*) Méthode du plan incliné : plan incliné papier recyclé, pression d'essai du patin 16 g / cm²

Propriétés :

- ↪ Imprimable, Recyclable, Repulpable, Apte au Contact Alimentaire.
- ↪ Le produit conserve ses propriétés antidérapante pour des températures comprises entre -30°C et +90°C.

Formats standards :

740 x 1140 mm
800 x 1190 mm
1000 x 1190 mm
Palettes de 2.500 feuilles